

BIJLAGE II

A. MAXIMALE GRENSWAARDEN VOOR HET VOS-GEHALTE VAN VERVEN EN VERNISSEN

	Productsubcategorie	Type	Fase I (g/l (*)) (vanaf 1.1.2007)	Fase II (g/l (*)) (vanaf 1.1.2010)
a	Matte coatings voor wanden en plafonds (glans \leq 25@60°)	WG	75	30
		SG	400	30
b	Glanzende coatings voor wanden en plafonds (glans > 25@60°)	WG	150	100
		SG	400	100
c	Buitenmuren met minerale ondergrond	WG	75	40
		SG	450	430
d	Hout- en metaalverven voor binnen- en buitende- coratie en voor interieur- en gevelbekleding	WG	150	130
		SG	400	300
e	Vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten, inclusief dekkende houtbeitsen	WG	150	130
		SG	500	400
f	Houtbeitsen met minimale laagdikte voor binnen en buiten	WG	150	130
		SG	700	700
g	Primers	WG	50	30
		SG	450	350
h	Hechtprimers	WG	50	30
		SG	750	750
i	Performante eencomponentcoatings	WG	140	140
		SG	600	500
j	Performante tweecomponenten-coatings voor spe- ciefiek eindgebruik zoals vloeren	WG	140	140
		SG	550	500
k	Meerkleurige coatings	WG	150	100
		SG	400	100
l	Coatings met decoratief effect	WG	300	200
		SG	500	200

(*) g/l gebruiksklaar product

B. MAXIMALE GRENSWAARDEN VOOR HET VOS-GEHALTE VAN PRODUCTEN VOOR HET OVERSPUITEN VAN VOERTUIGEN

	Productsubcategorie	Coatings	VOS g/l (*) (1.1.2007)
a	Voorbehandeling en reiniging	Voorbehandeling	850
		Oppervlaktereinigers	200
b	Plamuur/stopmiddelen	Alle types	250
c	Primers	Surfacer/vulmiddel en algemene (metaal-)primers	540
		Washprimers	780
d	Aflakken	Alle types	420
e	Speciale aflakken	Alle types	840

(*) g/l gebruiksklaar product. Met uitzondering van subcategorie a) moet het watergehalte van het gebruiksklare product buiten beschouwing worden gelaten.